



**Chemicaliën
Chemical**

**Wonderboard is bestand tegen ...
Wonderboard is resistant against ...**

R = Resistant = Weerstand

NR = Non Resistant = Geen weerstand

NL	Stoffen		Dichtheid	Temperatuur	Weerstand
ENG		Substances	Density	Temperature	Resistance
	Lijnolie	Linseed oil	100%	70-90°C	R
	Smeermiddel olie	Lubricant oil	100%	60-80°C	R
	Minerale olie	Mineral oil	100%	60-80°C	R
	Aceton	Acetone	25%	20-30°C	R
	Azijnzuur	Acetic acid	10%	40-60°C	R
	Azijnzuur	Acetic acid	25%	30-50°C	R
	Azijnzuur	Acetic acid	50%		NR
	Azijnzuur	Acetic acid	100%		NR
	Boterzuur	Butyric acid	45%	20-30°C	R
	Citrus zuur	Citrus acid	variabel	40-50°C	R
	Hydrochlorate zuur	Hydrochlorate acid	conc.		NR
	Stearinezuur	Stearic acid	100%	60-70°C	R
	Fluorwaterstofzuur	Hydrofluoric acid	30%		NR
	Mierenzuur	Formic acid	10%	20-30°C	R
	Fosforzuur	Phosphoric acid	10%	40-50°C	R
	Fosforzuur	Phosphoric acid	80%	30-40°C	R
	Melkzuur	Lactic acid	10%	40-60°C	R
	Melkzuur	Lactic acid	50%	30-40°C	R
	Salpeterzuur	Nitric acid	conc.		NR
	Oliezuur	Oleic acid	100%	60-70°C	R
	Zwavelzuur	Sulfuric acid	10%	30-40°C	R
	Zwavelzuur	Sulfuric acid	20%	30-40°C	R
	Zwavelzuur	Sulfuric acid	50%	20-30°C	R
	Zwavelzuur	Sulfuric acid	80%	15-25°C	R
	Zwavelzuur	Sulfuric acid	100%		NR
	Waterstofperoxide	Hydrogen peroxide	various	30-40°C	R
	Ethylic alcohol	Ethylic alcohol	96%	20-30°C	R



Methylic alcohol	Methylic alcohol	100%	20-30°C	R
Ammoniak	Ammonia	1:10	20-30°C	R
Azijnzuuranhydride	Acetic Anhydride	100%		NR
Anhydride ftalic	Anhydride ftalic	100%	80-100°C	R
Aniline	Aniline	100%		NR
Aniline, Hydrochloride	Aniline, Hydrochlorate	various	60-80°C	R
Aniline, Sulfaat	Aniline, Sulphate	various	60-80°C	R
Benzeen	Benzeno	100%		NR
Natrium bicarbonaat	Sodium bicarbonate	20%	20-30°C	R
Ammoniak carbonaat	Ammonia carbonate	various	20-30°C	R
Kaliumcarbonaat	Potassium carbonate	10%	20-30°C	R
Natriumcarbonaat	Sodium carbonate	10%	20-30°C	R
Chloroform	Chloroform	100%		NR
Ammoniak chloride	Ammonia chloride	various	60-80°C	R
Kwik chloride	Mercury chloride	various	60-80°C	R
Natriumchloride	Sodium chloride	various	60-80°C	R
Zinkchloride	Zinc chloride	various	30-40°C	R
Dietilic ether	Dietilic ether	100%		NR
Etilenglicol	Etilenglicol	100%	40-60°C	R
Fenol	Phenol	various		NR
Flourine	Flourine	various		NR
Diesel	Diesel	100%	50-70°C	R
Alcoholbenzine	Gasohol	100%	50-70°C	R
Benzine	Gasoline	100%	50-70°C	R
Levensmiddelen vet	Foods fat	100%	70-90°C	R
Minerale vet	Mineral fat	100%	70-90°C	R
Natrium hypochloride	Sodium hypochloride	conc.		NR
Nafta	Nafta	100%	70-90°C	R
Bijtende soda	Caustic soda	20%		NR
Ammoniak sulfaat	Ammonia sulphate	various	60-80°C	R
Ijzersulfaat	Ferric sulphate	various	60-80°C	R
Ijzersulfaat	Ferrous sulphate	various	60-80°C	R
Natriumsulfaat	Sodium sulphate	various	60-80°C	R
Natriumsulfiet	Sodium sulfite	various	60-80°C	R
Zinksulfaat	Zinc sulphate	various	50-60°	R
Natrium sulfide	Sodium sulfide	various	50-60°	R
Trietanolamine	Trietanolamine	various	20-30°C	R
Triethylamine	Trietilamine	100%		NR